

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada campuran AC-BC dengan penambahan filler Cornice adhesive dengan variasi campran 0%, 1%, 2%, 3% di peroleh nilai kadar aspal optimum (KAO) yaitu 5.5%
2. Dari beberapa hasil sifat-sifat campuran AC-BC untuk Cornice adhesive sebagai filler pada variasi 0%, 1%, 2%, 3% diperoleh hasil untuk nilai VMA, VFA, Stabilitas, Flow, dapat terpenuhi berdasarkan spesifikasi yang di persyaratkan , Sedangkan untuk nilai VIM ini tidak dapat memenuhi persyaratan karna sedikit melebihi batas spesifikasi yang dipersyaratkan berarti untuk penggunaan Cornice adhesive sebagai filler pada campuran AC-BC ini tidak dapat memenuhi atau tidak dapat dipakai dalam proses pencampuran beraspal,

5.2 Saran

Pada penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan campuran aspal AC-WC dan mengubah variasi campuran yakni Cornice Adhesive bagai filler dengan campuran variasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Bunyamin, B., & Kurniasarir, F. D. (2021). Uji Marshall Pada Campuran AC-WC Dengan Substitusi Filler. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(1).
- Agustian, Kusmira, Roni Agusmaniza, and Syaifuddin Syaifuddin, 2021 "Evaluasi Karakteristik Campuran AC-BC menggunakan Abu Cangkang Kemiri sebagai Bahan Substitusi Filler terhadap Parameter Marshall." *Portal: Jurnal Teknik Sipil* 13.2 (2021): 86-93.
- Dewi, R. (2018). *Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Dan Cornice Adhesive Terhadap Sifat Mekanis Beton (Doctoral dissertation)*.
- Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga. 2018. *Spesifikasi Umum 2018*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga.
- Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga. 2018. *Spesifikasi Umum Bidang Jalan 2010*. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga.
- Safariska, Z., & Kurniasari, F. D. (2020). *Pengaruh Cornice Adhesive Sebagai Substitusi Agregat Halus (Filler) Terhadap Campuran Lapisan AC-WC*. *Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi*, 6(1), 10-19.
- Sukirman, S. 1992. *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Bandung: Nova.
- Sukirman, S. 2007. *Beton Aspal Campuran Panas*. Bandung: Institut Teknologi Nasional.
- Sukirman, S. 2010. *Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur*. Bandung: Nova.
- Sukirman, S. 2016. *Beton Aspal Campuran Panas*. Bandung: Institut Teknologi Nasional.



LAMPIRAN 1

ANALISA SARINGAN HALUS DAN KASAR

| agregat 3/4" | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | berat contoh 1: | 1870 | | | | berat contoh 2: | 1837.8 | | |
| Saringan | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | persentase Kumulatif % | | Rata-Rata | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | persentase Kumulatif % | |
| | | | Tertahan (c) | Lolos(d) | | | | Tertahan (c) | Lolos(d) |
| mm | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) | | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) |
| 3.00 | | | | | | | | | |
| 2.50 | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | |
| 1.50 | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | 100 | 100 | | | | 100 |
| 3/4 | 13 | 13 | 0.70 | 99.30 | 99.13 | 19.2 | 19.2 | 1.04 | 98.96 |
| 1/2 | 1421.8 | 1434.8 | 76.73 | 23.27 | 24.14 | 1359 | 1378.2 | 74.99 | 25.01 |
| 3/8 | 310.6 | 1745.4 | 93.34 | 6.66 | 6.67 | 336.8 | 1715 | 93.32 | 6.68 |
| No 4 | 112.4 | 1857.8 | 99.35 | 0.65 | 0.55 | 114.4 | 1829.4 | 99.54 | 0.46 |
| No 8 | 1 | 1858.8 | 99.40 | 0.60 | 0.52 | 0.4 | 1829.8 | 99.56 | 0.44 |
| No 10 | 0.2 | 1859 | 99.41 | 0.59 | 0.51 | 0.2 | 1830 | 99.58 | 0.42 |
| No 16 | 0.6 | 1859.6 | 99.44 | 0.56 | 0.48 | 0.4 | 1830.4 | 99.60 | 0.40 |
| No 30 | 0.8 | 1860.4 | 99.49 | 0.51 | 0.43 | 1 | 1831.4 | 99.65 | 0.35 |
| No 40 | 0.6 | 1861 | 99.52 | 0.48 | 0.4 | 0.6 | 1832 | 99.68 | 0.32 |
| No 50 | 0.6 | 1861.6 | 99.55 | 0.45 | 0.37 | 0.4 | 1832.4 | 99.71 | 0.29 |
| No 100 | 1.2 | 1862.8 | 99.61 | 0.39 | 0.3 | 1.4 | 1833.8 | 99.78 | 0.22 |
| No 200 | 1.4 | 1864.2 | 99.69 | 0.31 | 0.23 | 1.2 | 1835 | 99.85 | 0.15 |
| Pan | 392.6 | | | | | 401.8 | | | |

ANALISA SARINGAN HALUS DAN KASAR

| agregat 3/8" | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|--|
| | berat contoh 1: | 1682.6 | | | | berat contoh 2: | 1650.6 | | | |
| Saringan | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | Persentase Kumulatif % | | Rata-Rata | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | Persentase Kumulatif % | | |
| mm | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) | | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 2 1/2 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1 1/2 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 04-Mar | | | | 100 | 100.00 | | | | 100 | |
| 02-Jan | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
| 08-Mar | 5.4 | 5.4 | 0.32 | 99.68 | 99.84 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | |
| No 4 | 768.4 | 773.8 | 45.99 | 54.01 | 54.03 | 758.6 | 758.6 | 45.96 | 54.04 | |
| No 8 | 638.4 | 1412.2 | 83.93 | 16.07 | 16.89 | 599.6 | 1358.2 | 82.29 | 17.71 | |
| No 10 | 77.6 | 1489.8 | 88.54 | 11.46 | 12.19 | 79 | 1437.2 | 87.07 | 12.93 | |
| No 16 | 68.4 | 1558.2 | 92.61 | 7.39 | 7.38 | 91.8 | 1529 | 92.63 | 7.37 | |
| No 30 | 25 | 1583.2 | 94.09 | 5.91 | 5.97 | 22 | 1551 | 93.97 | 6.03 | |
| No 40 | 10.2 | 1593.4 | 94.70 | 5.30 | 5.43 | 7.8 | 1558.8 | 94.44 | 5.56 | |
| No 50 | 5.8 | 1599.2 | 95.04 | 4.96 | 4.96 | 9.8 | 1568.6 | 95.03 | 4.97 | |
| No 100 | 17.8 | 1617 | 96.10 | 3.90 | 3.98 | 15 | 1583.6 | 95.94 | 4.06 | |
| No 200 | 18.8 | 1635.8 | 97.22 | 2.78 | 2.90 | 17.2 | 1600.8 | 96.98 | 3.02 | |
| Pan | 406.4 | | | | | 401.8 | | | | |

ANALISA SARINGAN HALUS DAN KASAR

| abu batu | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | berat contoh 1: | 1066.2 | | | | berat contoh 2: | 1048.6 | | |
| Saringan | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | Persentase Kumulatif % | | Rata-Rata | Massa Tertahan | Jumlah Massa Tertahan | Persentase Kumulatif % | |
| mm | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) | | Gram (a) | Gram (b) | Tertahan (c) | Lolos(d) |
| 1 | | | | | | | | | |
| 04-Mar | | | | | | | | | |
| 02-Jan | | | | | | | | | |
| 08-Mar | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
| No 4 | 1.8 | 1.8 | 0.17 | 99.83 | 99.86 | 1.2 | 1.2 | 0.11 | 99.89 |
| No 8 | 150 | 151.8 | 14.24 | 85.76 | 85.24 | 159 | 160.2 | 15.28 | 84.72 |
| No 10 | 93.8 | 245.6 | 23.04 | 76.96 | 75.99 | 101.8 | 262 | 24.99 | 75.01 |
| No 16 | 177.2 | 422.8 | 39.65 | 60.35 | 60.58 | 149 | 411 | 39.20 | 60.80 |
| No 30 | 200.4 | 623.2 | 58.45 | 41.55 | 41.96 | 193.2 | 604.2 | 57.62 | 42.38 |
| No 40 | 75.4 | 698.6 | 65.52 | 34.48 | 34.69 | 78.4 | 682.6 | 65.10 | 34.90 |
| No 50 | 58.4 | 757 | 71.00 | 29.00 | 29.76 | 46 | 728.6 | 69.48 | 30.52 |
| No 100 | 108 | 865 | 81.13 | 18.87 | 19.23 | 114.6 | 843.2 | 80.41 | 19.59 |
| No 200 | 86.6 | 951.6 | 89.25 | 10.75 | 10.53 | 97.2 | 940.4 | 89.68 | 10.32 |
| Pan | 237.8 | | | | | 277.6 | | | |

SPECIFIC GRAVITY ABSORPTION FOR GRAVEL TEST

(BERAT JENIS DAN PENYERAPAN UNTUK KRIKIL)

Berat Jenis Agregat 3/4

| Uraian | Notasi | Contoh No: | | Satuan |
|---|--------|------------|--------|--------|
| | | I | II | |
| Berat Benda Uji Kering Oven | A | 1048.8 | 1230 | Gram |
| Berat Benda Uji Jenuh Kering Permukaan Di Udara | B | 1061.1 | 1245.1 | Gram |
| Berat Benda Uji Dalam Air | C | 678.4 | 796.1 | Gram |

| Perhitungan | persamaan | I | II | Rata-Rata |
|---|--------------------------------|-------|-------|-----------|
| Berat Jenis Curah (Sd) | $\frac{A}{B - C}$ | 2.741 | 2.739 | 2.74 |
| Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan (Ss) | $\frac{B}{B - C}$ | 2.773 | 2.773 | 2.773 |
| Berat Jenis Semu (Sa) | $\frac{A}{A - C}$ | 2.832 | 2.835 | 2.833 |
| Penyerapan Air (Sw) | $\frac{B - A}{A} \times 100\%$ | 1.173 | 1.228 | 1.200 |

SPECIFIC GRAVITY ABSORPTION FOR GRAVEL TEST

(BERAT JENIS DAN PENYERAPAN UNTUK KRIKIL)

Berat Jenis Agregat 3/8

| Uraian | Notasi | Contoh No: | | Satuan |
|---|--------|------------|-------|--------|
| | | I | II | |
| Berat Benda Uji Kering Oven | A | 774 | 787.5 | Gram |
| Berat Benda Uji Jenuh Kering Permukaan Di Udara | B | 791.4 | 805.4 | Gram |
| Berat Benda Uji Dalam Air | C | 504.6 | 512.3 | Gram |

| Perhitungan | Persamaan | I | II | Rata- Rata |
|---|------------------------------|-------|-------|------------|
| Berat Jenis Curah (Sd) | $\frac{A}{B - C}$ | 2.699 | 2.687 | 2.693 |
| Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan (Ss) | $\frac{B}{B - C}$ | 2.759 | 2.748 | 2.754 |
| Berat Jenis Semu (Sa) | $\frac{A}{A - C}$ | 2.873 | 2.862 | 2.867 |
| Penyerapan Air (Sw) | $\frac{B - A}{A} \times 100$ | 2.248 | 2.273 | 2.261 |

SPECIFIC GRAVITY ABSORPTION FOR GRAVEL TEST
(BERAT JENIS DAN PENYERAPAN UNTUK KRIKIL)

Berat Jenis Abu Batu

| No. Contoh | 1 | | |
|--|-------|--------|------------|
| | A | B | |
| Berat <i>Picnometer</i> | | | |
| Berat benda uji kering permukaan jenuh + <i>picnometer</i> | 500 | 500 | |
| Berat benda uji kering BK | 488 | 488.5 | |
| Berat <i>picnometer</i> diisi air B | 661.5 | 698.5 | |
| Berat <i>picnometer</i> + benda uji (SSD) +air (25 C) Bt | 983.5 | 1020.5 | |
| Perhitungan | A | B | Rata- Rata |
| Berat Jenis (<i>Bulk</i>) $\frac{BK}{(B + 500 - Bt)}$ | 2.742 | 2.744 | 2.743 |
| Berat Jenis Kering-perm. Jenuh $\frac{500}{(B + 500 - Bt)}$ | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| Berat Jenis Semu(<i>Apparent</i>) $\frac{BK}{(B + BK - Bt)}$ | 2.94 | 2.934 | 2.937 |
| Penyerapan (<i>Absorption</i>) $\frac{(500-BK)}{BK} \times 100\%$ | 2.459 | 2.354 | 2.407 |

PENGUJIAN BETON ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

| No. | proporsi mix | | kadar aspal | berat | | | volume benda uji | bj. benda uji | bj. camp max | volume aspal | volume agregat | volume pori | VMA | VFB | VIM | tebal benda uji | angka korelasi | stabilitas | | flow | MQ |
|-----|--------------|-----------|-------------|----------|--------|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|------------|------|----|
| | ag. Kasar | ag. Halus | | di udara | jenuh | dalam air | | | | | | | | | | | | bacaan arloji | stabilitas | | |
| | | | | lab | lab | lab | | | | | | | | | | | | G-H | F/I | | |
| | | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | O | R | | S | T | U | V | W | |
| 1 | 30/25 | 44/1 | 4 | 1187.8 | 1192.5 | 680.7 | 511.8 | 2.321 | | | | | | | 62.4 | 1.028 | 94 | 1088 | 3.25 | | |
| | | | 4 | 1186.5 | 1187 | 675.1 | 511.9 | 2.318 | | | | | | | 64.0 | 0.988 | 95 | 1056 | 3.20 | | |
| | | | 4 | | | | | 2.319 | 2.522 | 8.93 | 83.04 | 8.03 | 18.53 | 56.64 | 8.03 | | | 1072 | 3.23 | 332 | |
| 2 | 30/25 | 44/1 | 4.5 | 1186.8 | 1189.4 | 682.4 | 507 | 2.341 | | | | | | | 63.5 | 1.000 | 96 | 1081 | 3.30 | | |
| | | | 4.5 | 1187.3 | 1189.2 | 682.5 | 506.7 | 2.343 | | | | | | | 63.2 | 1.008 | 94 | 1066 | 3.20 | | |
| | | | 4.5 | | | | | 2.342 | 2.503 | 10.14 | 83.41 | 6.44 | 18.16 | 64.52 | 6.44 | | | 1074 | 3.25 | 330 | |
| 3 | 30/25 | 44/1 | 5 | 1143.3 | 1173.9 | 655 | 518.9 | 2.203 | | | | | | | 69.2 | 0.873 | 93 | 914 | 3.00 | | |
| | | | 5 | 1155.5 | 1188.8 | 671 | 517.8 | 2.232 | | | | | | | 68.8 | 0.882 | 170 | 1687 | 3.10 | | |
| | | | 5 | 1151.7 | 1183.4 | 665 | 518.4 | 2.222 | | | | | | | 67.3 | 0.916 | 78 | 804 | 2.80 | | |
| | | | 5 | | | | | 2.219 | 2.485 | 10.68 | 78.61 | 10.71 | 22.87 | 53.17 | 10.71 | | | 1246 | 2.95 | 422 | |
| 4 | 30/25 | 44/1 | 5.5 | 1197.8 | 1198.7 | 695 | 503.7 | 2.378 | | | | | | | 62.6 | 1.023 | 98 | 1128 | 3.40 | | |
| | | | 5.5 | 1197.5 | 1199.3 | 695.2 | 504.1 | 2.376 | | | | | | | 63.0 | 1.013 | 98 | 1117 | 3.35 | | |
| | | | 5.5 | | | | | 2.377 | 2.467 | 12.58 | 83.76 | 3.66 | 17.82 | 79.48 | 3.66 | | | 1123 | 3.38 | 333 | |
| 5 | 30/25 | 44/1 | 6 | 1201.6 | 1202.8 | 698.4 | 504.4 | 2.382 | | | | | | | 63.8 | 0.993 | 100 | 1118 | 3.35 | | |
| | | | 6 | 1199.2 | 1202.4 | 699.2 | 503.2 | 2.383 | | | | | | | 62.5 | 1.025 | 99 | 1143 | 3.50 | | |
| | | | 6 | | | | | 2.383 | 2.449 | 13.76 | 83.53 | 2.71 | 18.05 | 84.97 | 2.71 | | | 1130 | 3.43 | 330 | |

PENGUJIAN BETON ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

| | | VARIASI filler 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|----|
| | | C = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| berat jenis aspal : | 1.039 | agregat | bj. dry | bj. semu | bj. tot dry | bj. ef semu | satuan | | | | | | | | | | | | | | |
| faktor kalibrasi : | 11.26 | a.k < 3/4" | 2.740 | 2.833 | 2.733 | 2.811 | gr/cc | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a.k < 3/8" | 2.693 | 2.867 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | abu batu | 2.743 | 2.937 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | semen | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | proporsi mix | | kadar aspal | berat | | | volume benda uji | bj. benda uji | bj. camp max | volume aspal | volume agregat | volume pori | VMA | VFA | VIM | tebal benda uji | angka korelasi | stabilitas | | flow | MQ |
| | ag. Kasar | ag. Halus | | di udara | jenuh | dalam air | | | | | | | | | | | | bacaan arloji | stabilitas | | |
| | | | | lab | lab | lab | G - H | F / I | $\frac{100}{(100-E)D + (E/A)}$ | $(EX) \cdot A$ | $\frac{(100-E) \cdot J}{D}$ | 100 - L - M | $\frac{100 \cdot (100 - E) \cdot J}{C}$ | $\frac{(P - R) \cdot P}{*100}$ | $\frac{(K - J) \cdot K \cdot 100}{*100}$ | | lab | T x S x B | lab | U / V | |
| | | | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
| A | 30/25 | 44/1 | 5.5 | 1196.8 | 1198.2 | 695.5 | 502.7 | 2.381 | | | | | | | 62.6 | 1.023 | 98 | 1128 | 3.40 | | |
| B | | | 5.5 | 1197.5 | 1199.1 | 696.3 | 502.8 | 2.382 | | | | | | | 63.0 | 1.013 | 98 | 1117 | 3.35 | | |
| D | | | 5.5 | 1197.1 | 1198.6 | 696 | 502.6 | 2.382 | | | | | | | 62.8 | 1.018 | 106 | 1214 | 3.25 | | |
| | | | 5.5 | | | | | 2.381 | 2.496 | 12.61 | 82.79 | 4.61 | 17.66 | 73.91 | 4.61 | | | 1153 | 3.33 | 346 | |
| | | | | | | | | | | | | min 14 | min 65 | 3 - 5 | | | min 800 | 2 - 4 | | | |
| GMM | | | 2.485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BJ. agg. Eff. GMM | | | 2.718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENGUJIAN BETON ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

| | | VARIASI filler 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|----|
| | | C = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| berat jenis aspal : | 1.039 | agregat | bj. dry | bj. semu | bj. tot dry | bj. ef semu | satuan | | | | | | | | | | | | | | |
| faktor kalibrasi : | 11.26 | a.k < 3/4" | 2.740 | 2.833 | 2.733 | 2.811 | gr/cc | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a.k < 3/8" | 2.693 | 2.867 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | abu batu | 2.743 | 2.937 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | semen | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | proporsi mix | | kadar aspal | berat | | | volume benda uji | bj. benda uji | bj. camp max | volume aspal | volume agregat | volume pori | VMA | VFA | VIM | tebal benda uji | angka korelasi | stabilitas | | flow | MQ |
| | ag. Kasar | ag. Halus | | di udara | jenuh | dalam air | | | | | | | | | | | | bacaan arloji | stabilitas | | |
| | | | | lab | lab | lab | G - H | F / I | $\frac{100}{((100-E)D + (E/A))}$ | $\frac{(EXJ)}{A}$ | $\frac{(100 - E) * J}{D}$ | $100 - \frac{(100 - E) * J}{C}$ | $\frac{(P - R) / P}{*100}$ | $\frac{(K - J) / K * 100}{}$ | | | lab | T x S x B | lab | U / V | |
| | | | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | O | R | S | T | U | V | W | |
| 1 | 30/25 | 44/1 | 5.5 | 1163.1 | 1197.5 | 678 | 519.5 | 2.239 | | | | | | | 67.3 | 0.916 | 81 | 836 | 3.70 | | |
| 2 | | | 5.5 | 1152.6 | 1183.2 | 672 | 511.2 | 2.255 | | | | | | | 67.0 | 0.923 | 117 | 1215 | 3.00 | | |
| 3 | | | 5.5 | 1166.9 | 1199.6 | 698 | 501.6 | 2.326 | | | | | | | 66.5 | 0.934 | 132 | 1388 | 2.80 | | |
| | | | 5.5 | | | | | 2.273 | 2.496 | 12.03 | 79.03 | 8.94 | 21.39 | 58.23 | 8.94 | | | 1146 | 3.17 | 362 | |
| | | | | | | | | | | | | | min 14 | min 65 | 3 - 5 | | | min 800 | 2 - 4 | | |
| GMM | | | 2.485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bj. agg. Eff. GMM | | | 2.718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENGUJIAN BTON ASPAL DENGAN METODE MARSHAL

| VARIASI filler 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------|----------|---------|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------|-------|------|-----------------|----------------|------------|------|------|------|-----|
| C = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| berat jenis aspal : | 1.039 | agregat | | | bj. dry | bj. semu | bj. tot dry | bj. ef semu | satuan | | | | | | | | | | | | | |
| faktor kalibrasi : | 11.26 | a.k < 3/4" | | | 2.740 | 2.833 | 2.733 | 2.811 | gr/cc | | | | | | | | | | | | | |
| | | a.k < 3/8" | | | 2.693 | 2.867 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | abu batu | | | 2.743 | 2.937 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | semen | | | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | proporsi mix | | kadar aspal | berat | | | volume benda uji | bj. benda uji | bj. camp max | volume aspal | volume agregat | volume pori | VMA | VFA | VIM | tebal benda uji | angka korelasi | stabilitas | | flow | MQ | |
| | ag. Kasar | ag. Halus | | di udara | jenuh | dalam air | | | | | | | | | | | | lab | lab | | | lab |
| | | | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | O | R | | S | T | U | V | W | |
| 1 | 30/25 | 44/1 | 5.5 | 1163.2 | 1179.8 | 668 | 511.8 | 2.273 | | | | | | | | 63.8 | 0.994 | 99 | 1108 | 3.50 | | |
| 2 | | | 5.5 | 1169.3 | 1185.6 | 673 | 512.6 | 2.281 | | | | | | | | 63.3 | 1.006 | 112 | 1269 | 3.20 | | |
| 3 | | | 5.5 | 1165.4 | 1182.3 | 669 | 513.3 | 2.270 | | | | | | | | 63.5 | 1.000 | 110 | 1239 | 3.30 | | |
| | | | 5.5 | | | | | 2.275 | 2.496 | 12.04 | 79.08 | 8.88 | 21.34 | 58.40 | 8.88 | | | | | 1205 | 3.33 | 362 |
| | | | | | | | | | | | | min 14 | min 65 | 3 - 5 | | | min 800 | 2 - 4 | | | | |
| GMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bl. agg. Eff. GMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENGUJIAN BETON ASPAL DENGAN METODE MARSHALL

| | | VARIASI filler 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|----|
| | | C = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| berat jenis aspal : | 1.039 | agregat | bj. dry | bj. semu | bj. tot dry | bj. ef semu | satuan | | | | | | | | | | | | | | |
| faktor kalibrasi : | 11.26 | a.k < 3/4" | 2.740 | 2.833 | 2.733 | 2.811 | gr/cc | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a.k < 3/8" | 2.693 | 2.867 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | abu batu | 2.743 | 2.937 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | semen | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | proporsi mix | | kadar aspal | berat | | | volume benda uji | bj. benda uji | bj. camp max | volume aspal | volume agregat | volume pori | VMA | VFA | VIM | tebal benda uji | angka korelasi | stabilitas | | flow | MQ |
| | ag. Kasar | ag. Halus | | di udara | jenuh | dalam air | | | | | | | | | | | | bacaan arloji | stabilitas | | |
| | | | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | O | R | S | T | U | V | W | |
| | | | | lab | lab | lab | G - H | F / I | $\frac{100}{((100-E)/D + (E/A))}$ | $(E \cdot X) / A$ | $\frac{(100 - E) \cdot J}{D}$ | 100 - L - M | $\frac{100 - (100 - E) \cdot J}{C}$ | $\frac{(P - R) \cdot P}{100}$ | $\frac{(K - J) \cdot K}{100}$ | | lab | T x S x B | lab | U / V | |
| 1 | 30/25 | 44/1 | 5.5 | 1181.9 | 1194.1 | 689 | 505.1 | 2.340 | | | | | | | 63.3 | 1.006 | 108 | 1224 | 3.50 | | |
| 2 | | | 5.5 | 1183.88 | 1197.5 | 687 | 510.5 | 2.319 | | | | | | | 64.0 | 0.988 | 110 | 1223 | 3.30 | | |
| 3 | | | 5.5 | 1180.2 | 1195.9 | 688 | 507.9 | 2.324 | | | | | | | 62.8 | 1.019 | 113 | 1296 | 3.20 | | |
| | | | 5.5 | | | | | 2.328 | 2.496 | 12.32 | 80.92 | 6.76 | 19.52 | 65.35 | 6.76 | | | 1248 | 3.33 | 374 | |
| | | | | | | | | | | | | | min 14 | min 65 | 3 - 5 | | | min 800 | 2 - 4 | | |
| GMM | | | 2.485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BJ. agg. Eff. GMM | | | 2.718 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KOMPOSISI AC-BC BERDASARKAN RUMUS Pb (Perkiraan Bitumen)

PROPORSOI CAMPURAN 0%

| Jenis Bahan | Komposisi material(%) | Gram(gr) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Agregat 3/4 | 30% | 340.2 |
| Agregat 3/8 | 25% | 283.5 |
| Abu Batu | 43% | 498.96 |
| Filler Cornice Adhesive | - | - |
| Aspal | 5,5 | 66 |
| Agregat | | 1134 |
| Total | | 1200 |

KOMPOSISI AC-BC BERDASARKAN RUMUS Pb (Perkiraan Bitumen)

PROPORSOI CAMPURAN 1%

| Jenis Bahan | Komposisi material(%) | Gram(gr) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Agregat $\frac{3}{4}$ | 30% | 340.2 |
| Agregat $\frac{3}{8}$ | 25% | 283.5 |
| Abu Batu | 43% | 498.96 |
| Filler Cornice Adhesive | 1% | 11.34 |
| Aspal | 5,5 | 66 |
| Agregat | | 1134 |
| Total | | 1200 |

KOMPOSISI AC-BC BERDASARKAN RUMUS Pb (Perkiraan Bitumen)

PROPORSOI CAMPURAN 2%

| Jenis Bahan | Komposisi material(%) | Gram(gr) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Agregat 3/4 | 30% | 340.2 |
| Agregat 3/8 | 25% | 283.5 |
| Abu Batu | 43% | 487.62 |
| Filler Cornice Adhesive | 2% | 22.68 |
| Aspal | 5,5 | 66 |
| Agregat | | 1134 |
| Total | | 1200 |

KOMPOSISI AC-BC BERDASARKAN RUMUS Pb (Perkiraan Bitumen)

PROPORSOI CAMPURAN 3%

| Jenis Bahan | Komposisi material(%) | Gram(gr) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Agregat 3/4 | 30% | 340.2 |
| Agregat 3/8 | 25% | 283.5 |
| Abu Batu | 43% | 476.28 |
| Filler Cornice Adhesive | 3% | 34.02 |
| Aspal | 5,5 | 66 |
| Agregat | | 1134 |
| Total | | 1200 |



LAMPIRAN 2
LEMBAR ASISTENSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
Jln.K.H.Ahmad Dahlan No 1 Telp.640728 Pagesangan-Mataram

LEMBAR ASISTENSI SKRIPSI

NAMA : MUCHAMMAD FAIZT FAHRIYAN SUUGIONO
NIM : 2019D1B175

| No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Paraf |
|-----|--------------|--|--------|
| 1. | 30/11/2023 | - Cari hasil Blanding untuk campuran agregat untuk ke PT Sinar Bali - Bila belum di dapat bisa cari sendiri - lanjut cari data penelitian | f f |
| 2. | 01/12/2023 | - lanjut cari data penelitian | f |
| 3. | 05/12/2023 | - komposisi JMF ok - lanjut penelitian | |
| 4. | 12/01/2024 | - Harasikan hasil dari PT. Sinar Bali untuk data agregat Aspal karena termasuk data sekunder - lengkapi lampiran laporan - Harasikan ketidak sesuaian hasil - Masukan test dan kelengkapan Marshall | f |
| 5. | 15/01/2024 | - Lengkapi lampiran - lampiran - Tambahkan larasi / keterangan hasil pengujian Marshall - perbaiki BNB dan langkah pembuatan benda uji dan pengujian Marshall. | f |
| 6. | 22/01/2024 | Acc lanjut Seminar | f |

Dosen Pembimbing I :

(Titik Wahyuningsih, ST., MT)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
Jln.K.H.Ahmad Dahlan No 1 Telp.640728 Pagesangan-Mataram

LEMBAR ASISTENSI SKRIPSI

NAMA : MUCHAMMAD FAIZT FAHRIYAN SUGIONO
NIM : 2019D1B175

| No. | Hari/Tanggal | Keterangan | Paraf |
|-----|-------------------|---|-------|
| 1. | Senin, 24/7'23. | + daftar halaman + daftar isi, notasi, tabel, gambar, dll + cek spasi + penomoran + Font Times New Roman + lanjut ke Bab. IV + perbaiki Bab I - III | |
| 2. | Selasa, 11/9-'23. | + Acc. lanjut Pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II:

(Aulia Muttaqin ST., M.Eng)



LAMPIRAN 3

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Penentuan Gradasi Agregat



Gambar 2. Penimbangan Berat Agregat




Gambar 3. Pencampuran Agregat



Gambar 4. Pengecekan Suhu Aspal



Gambar 5. Penuangan Aspal ke Agregat



Gambar 6. Pencampuran Agregat Dengan Aspal



Gambar 7. Menentukan Suhu Pencampuran 120°C-140°C



Gambar 8. Sampel AC-BC yang sudah jadi



Gambar 9. Pengujian Marshall

